

КФ®-7

Концентрат фосфатирующий



ОПИСАНИЕ

Концентрат фосфатирующий КФ-7 предназначен для фосфатирования металлических поверхностей (в том числе и проволоки) методом окунания и скоростным методом, перед операциями холодной деформации (штамповкой, волочением, холодной прокаткой, выдавливанием), промасливанием с целью коррозионной защиты, а также для фосфатирования электрооцинкованной стали перед нанесением лакокрасочных покрытий.

Концентрат фосфатирующий КФ-7 служит для приготовления рабочего фосфатирующего раствора и его корректирования в процессе эксплуатации с целью получения стабильного качества покрытия и минимального расхода химикатов.

СВОЙСТВА

-формирует на металлической поверхности цинкфосфатное покрытие, удовлетворяющее современным требованиям, предъявляемым к фосфатным слоям перед промасливанием, операциями холодной деформации: вытяжкой, волочением, штамповкой, выдавливанием;

-образует мелкокристаллический фосфатный слой массой 3,5 - 30 г/м²;

-используется для фосфатирования проволоки;

-обеспечивает образования фосфатного слоя в труднодоступных местах;

-образуемый фосфатный слой значительно облегчают операции холодной деформации, увеличивают износостойкость оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Метод обработки - погружение или скоростной метод

1. Перед окраской

Концентрация	47 кг/м ³
Температура раствора	70 - 80°C
Время обработки	5 - 10 мин

2. Перед операциями холодной деформации

Концентрация	74 кг/м ³
Температура раствора,	70 - 80°C
Время обработки окунанием	10 - 15 мин

3. Для скоростного протягивания

Концентрация	220 кг/м ³
Температура раствора	70 - 80°C
Время обработки окунанием	18 - 23 сек

УПАКОВКА

Бочки полипропиленовые емкостью 60 дм³.

По согласованию с покупателем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность продукта.