

ФОСФОТЕХ-22, ФОСФОТЕХ-22К

Концентраты фосфатирующие



ОПИСАНИЕ

Концентраты фосфатирующие предназначены для фосфатирования стали и предварительно покрытых сталей (горяче- и электрооцинкованных).

Концентраты фосфатирующие применяются при обработке методом погружения и распыления и обеспечивает образование фосфатных покрытий на поверхности изделий для подготовки их к нанесению лакокрасочных покрытий различными способами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура ванны:	40 - 45 °C
Время обработки:	1,5 - 3,0 мин
Свободная кислотность (СК):	0,7 - 1,4 точки
Общая кислотность (ОК):	17,0 - 28,0 точек
Содержание цинка:	1,1 - 1,3 г/л
Содержание ускорителя:	0,15 - 0,19 г/л

СВОЙСТВА

- формирует на металлической поверхности цинкфосфатное покрытие, удовлетворяющее современным требованиям, предъявляемым к фосфатным слоям перед нанесением катафорезных и анафорезных грунтовок;
- образует фосфатный слой с очень мелкокристаллической структурой и малой массой 1,5 - 2,5 г/м² - методом распыления, 2,0 - 3,5 г/м² - методом окунания;
- одновременная обработка стали и предварительно покрытых сталей (горяче- и электрооцинкованных);
- обеспечивает образование фосфатного слоя в труднодоступных местах.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ФОСФОТЕХ-22, ФОСФОТЕХ-22К должны храниться в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях, защищенных от действия осадков и солнечного света.

УПАКОВКА

Концентраты фосфатирующие ФОСФОТЕХ-22, ФОСФОТЕХ-22К могут быть расфасованы в еврокубы.

По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, обеспечивающих сохранность готового продукта.