

ПРИНКОР®-5

Преобразователь ржавчины



ОПИСАНИЕ

Предназначен для преобразования продуктов коррозии и ингибирования процесса коррозии на различных поверхностях и изделиях из стали и чугуна перед окрашиванием или нанесением различных защитных покрытий. Применяется для наружных и внутренних работ.

Применяется для преобразования продуктов коррозии на поверхностях различных металлических изделий при их ремонте и защите антикоррозионными материалами. Используется на предприятиях машиностроения, приборостроения, судостроения, металлургии, авиационного и железнодорожного транспорта и др.

СВОЙСТВА

- эффективно удаляет продукты коррозии с поверхности металла;
- формирует на обрабатываемой поверхности прочный защитный слой (цинк-марганец фосфатное покрытие);
- возможность обработки поверхностей в труднодоступных местах;
- готовый к применению продукт, экономичен при использовании;
- нетоксичен, не имеет резкого запаха;
- не повреждает обрабатываемую поверхность.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход при однократном нанесении - 80 - 110 г/м² (зависит от способа нанесения).

Способ нанесения - методом распыления, окунания, кистью, валиком.

Время обработки - 5 - 10 минут (допускается повторное нанесение).

Температура обработки - от 0°C (возможно применение при минусовых температурах).

УПАКОВКА

Средство может быть расфасовано в канистры полиэтиленовые емкостью 20 дм³.

По согласованию с покупателем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность продукта.