

ФОСФОТЕХ®-А8

Концентрат фосфатирующий



ОПИСАНИЕ

ФОСФОТЕХ-А8 - концентрат фосфатирующий, предназначен для одновременного обезжиривания и аморфного фосфатирования стали, оцинковки и алюминия перед окрашиванием.

Применяется при обработке методом погружения и распыления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для обработки стали и цветных металлов (алюминий, горячеоцинкованная и электрооцинкованная сталь), возможна совместная и раздельная обработка металлов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ФОСФОТЕХ-А8 должен храниться в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях, защищенных от действия осадков и солнечного света.

СВОЙСТВА

- формирует на металлической поверхности аморфное железо-фосфатное покрытие массой 0,2 - 0,4 г/м², обеспечивающее хорошие защитные и физико-механические свойства лакокрасочных покрытий, в особенности порошковых;
- обеспечивает высокую коррозионную стойкость лакокрасочного покрытия;
- обеспечивает образование фосфатного слоя в труднодоступных местах;
- обладает хорошими моющими свойствами;
- применяется для фосфатирования изделий, подвергающихся большим деформационным нагрузкам;
- простота приготовления, анализа и корректировки рабочего раствора;
- не содержит в составе тяжелых металлов: цинк, никель, марганец;
- нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен;

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

Распыление:

Температура ванны:	45 - 55°C
Давление при распылении:	1 - 2 бар
Время обработки:	1,5 - 3 мин
pH:	4,5 - 5,5
Концентрация:	12 - 25 кг/м ³

Погружение:

Температура ванны:	45 - 55°C
Время обработки:	3 - 10 мин
pH:	4,2 - 5,5
Концентрация:	25 - 45 кг/м ³

Добавки процесса:

КАУСТОН-Н - добавка для увеличения pH

УПАКОВКА

Бочки полиэтиленовые емкостью 65 л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.