

ФОСФОТЕХ®-Ц1



ОПИСАНИЕ

ФОСФОТЕХ®-Ц1 - концентрат фосфатирующий, предназначен для фосфатирования стали методом распыления и окунания перед окрашиванием, в том числе окрашиванием анодным электроосаждением, перед операциями холодной деформации и промасливанием.

Концентрат ФОСФОТЕХ-Ц1 служит для приготовления рабочего фосфатирующего раствора и его корректирования в процессе эксплуатации с целью получения стабильного качества фосфатного покрытия и минимального расхода химикатов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытых складских помещениях или на специально отведенных площадках в цистернах, емкостях из нержавеющей стали или другой таре, обеспечивающей сохранность продукта, при температуре не ниже минус 35°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Метод распыления:

Концентрация	24 кг/м ³
Температура	50 - 55°C
Время обработки	1,5 - 2,5 мин
Давление	0,8 - 1,2 кг/см ²

Метод окунания:

Концентрация	33 - 38 кг/м ³
Температура	50 - 55°C
Время обработки	5,0-10,0 мин

СВОЙСТВА

- формирует на металлической поверхности цинкфосфатное покрытие, повышающее защитные и физико-механические свойства лакокрасочных покрытий;

- образует фосфатный слой с мелкокристаллической структурой массой 2,0 - 4,0 г/м² - методом распыления, 3,0 - 10,0 г/м² -методом окунания;

- не содержит в составе тяжелых металлов: никель и марганец;

- нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен.

УПАКОВКА

Концентрат фосфатирующий ФОСФОТЕХ-Ц1 может быть расфасован в бочки полиэтиленовые емкостью 65 л. и кубовые емкости.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Срок хранения концентрата ФОСФОТЕХ-Ц1 в условиях, обеспечивающих сохранность, 12 месяцев со дня изготовления.