

АФ-М1 и АФ-М2

Составы активизирующие



ОПИСАНИЕ

АФ-М1 и АФ-М2 предназначены для обработки металлических поверхностей перед марганцевым фосфатированием с целью уменьшения времени фосфатирования, массы и размеров кристаллов фосфатного слоя, сокращения расхода химикатов на фосфатирование.

АФ-М1 и АФ-М2 применяются методом погружения.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	АФ-М1	АФ-М2
Внешний вид:	Порошок	Порошок
рН (10 г/л, 20°C):	6,8	9,8

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

Обезжиривание/Травление - промывка - активирование - Мп фосфатирование - промывка - сушка

СОСТАВ ПРИМЕНЕНИЯ

АФ-М1 и АФ-М2 - составы активизирующие (приготовление и корректировка)
КАУСТОН-Н - (увеличение рН)

СВОЙСТВА

- сокращают расход химикатов на фосфатирование;
- снижают толщину фосфатного слоя;
- простота приготовления и корректировки рабочих растворов;
- улучшают структуру, внешний вид фосфатного покрытия;
- нетоксичны, взрыво- и пожаробезопасны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Приготовление ванны: 3 г/л АФ-М1 и 1,5 г/л АФ-М2
рН 9 - 10
Температура ванны: 20 - 50°C
Время 1 - 2 мин

Оптимальные условия для применения могут быть определены путем испытаний, при необходимости в сотрудничестве с нашей группой технологического сопровождения

УПАКОВКА

Состав активизирующий АФ-М1 фасуется в мешки бумажные массой нетто 25кг.

Состав активизирующий АФ-М2 фасуется в мешки бумажные массой нетто 20кг.

По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, обеспечивающих сохранность готового продукта.